

# COLORPRINT® PU/PU MATT

## SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto               | Certificazioni                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU           | 80 micron      | Poliestere non adesivo | <p>OEKO-TEX®<br/>CONFIDENCE IN TEXTILES<br/>STANDARD 100<br/>1400240.0 CENTROCOT</p> <p>REACH n° 1907/2006/EU</p> <p>VEGANOK<br/>AZIENDA N. 1004</p> <p>Certified for<br/>HP Latex Inks</p> <p>PU MATT<br/>non certificato<br/>per Latex</p> |

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Tessuti di destinazione                                  | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE |           |           | IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO |                  |                        |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| cotone, poliestere, misto<br>cotone/poliestere, elasthan | Lama                               | Pressione | Velocità  | Tempo                         | Temperatura      | Pressione              | Stacco |
|                                                          | 45°                                | 65 gf     | 25 cm/sec | 15"<br>secondi                | 155°C<br>(311°F) | Media<br>(2,5/3,5 bar) | caldo  |

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso
- Rimuovere la stampa dal supporto con l'ausilio del TTD Easy
- Posizionare la decorazione sul tessuto
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il TTD a caldo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Disponibile in versione lucida e opaca
- Spessore ridotto
- Leggermente elastico

**NOTE:** Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| Lavaggio                                | Stiro                   | Asciugatrice         | Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio                              | Posizione di stoccaggio |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| lavaggio fino a 60°C, (a capo rovescio) | SI<br>(a capo rovescio) | SI<br>(ciclo cotone) | NO               | Fino a 2anni      | da 18°C a 26°C         | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale               |

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

